

ELITE

ШПАТЕЛЬНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ НА МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

ELITE – это продукт на основе гашёной извести, минеральных наполнителей, неорганических пигментов, загустителя и аддитивов, которые придают ему следующие характеристики: хорошую воздухо- и паропроницаемость, отличную устойчивость к мойке, сопротивляемость к агрессивным средам физико-химическим и биологическим, устойчивость к УФ лучам и смогу, простота в применении.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ELITE идеально подходит для обогащения интерьеров старинного или современного строительства. Особенно подходит для украшения стен, колонн, потолков цементной конструкции и любых других созданных на основе цемента, извести или гипса. ELITE для наружных работ идеален в качестве декоративной отделки для более тонких стен кирпичной кладки, из бетона с использованием раствора или извести.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:

1,28-1,38 кг/л.

ВЯЗКОСТЬ:

Пастообразный продукт.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД:

От 0,8 до 1 кг / кв.м. в 2 слоя.

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ:

Около 0.1м (при max 2м, DIN 52617)

ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА:

Блестящая, гладкая поверхность.

ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫБРОСОВ ЛОС

(ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ):

Предельное значение ЛОС (Директива 2004/42/ЕС) для этого продукта (Cat / лБАП): 300 г / л (2007), 200 г / л (2010). ELITE содержит менее 200 г / лЛОС.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

На новой поверхности: Убедитесь, что поверхность тщательно высушена (по крайней мере 28 дней) и нанесите один слой грунтовки, надлежащим образом разбавленной.

На разрушенной поверхности и/или нуждающейся в ремонте: Удалить несовместимые элементы или отстающие, замазать раствором, а затем перейти к процедуре, как на новой поверхности.

Окрашенная поверхность: Если предыдущая краска была минеральной, достаточно одного слоя грунтовки UNIFORMANTE A.S. ра соответствующим образом, в противном случае вы должны удалить краску механически и затем выполните процедуру, как на новой поверхности.

НАНЕСЕНИЕ:

Перемешать содержимое банки и нанести первый слой шпателем из нержавеющей стали, если необходимо, можно увлажнить поверхность. После высыхания, слегка отшлифовать мягкой наждачной бумагой, чтобы удалить погрешности, затем нанести второй слой. Тем же шпателем приступить к сглаживанию поверхности, не используя никакого давления, чтобы получить эффект мраморной поверхности.

При использовании пластмассового мастерка получается эффект венецианской штукатурки.

ДЛЯ ВНЕШНИХ РАБОТ:

Смешать ELITE MARMORINO с 10-15% белого портландцемента.

РАЗВЕДЕНИЕ:

Готов к использованию.

СУШКА ПРИ 20 ° C И 65% U.R.:

На ощупь через 2-3 часа, в глубине после 24 часов.

ВРЕМЯ МЕЖДУ СЛОЯМИ:

Должно пройти по крайней мере 12 часов между первым и вторым слоем при 20 ° C.

УСЛОВИЯ:

Продукт может применяться при температурах в диапазоне от +8 ° C до +30 ° C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Избегайте использование на поверхностях подверженных чрезмерно солнечному воздействию или сильному ветру. Если продукт применяется на открытом воздухе, необходим защитный слой IDROREPELLENTE SILOSSANICO A.S.

ТОВАРНАЯ УПАКОВКА: 2X3 кг 2X6 кг, 1X18 кг.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА: См. Каталог

ХРАНЕНИЕ:

Хранить плотно закрытой в прохладном сухом месте.

